

ACCESIBILĂ | DURABILĂ | ROMÂNEASCĂ

## Fișă tehnică a modelului DC6201


### Descriere produs

Cărămida aparentă destinată finisării fațadelor la exterior sau interior, obținută prin extrudarea argilelor naturale și arderea acestora la temperaturi de peste 1150 °C.



|           |            |  |  |
|-----------|------------|--|--|
| Culoare   | crem       |  |  |
| Suprafața | amprentată |  |  |

### Grosime 9 mm



Cărămizi



Colțare



Elemente de colț

|                                                            |                        |                         |                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod articol                                                | <b>DC6201</b>          | <b>KDC6201</b>          | <b>DC620145</b>         |
| Format (mm)<br><small>Lungime x Înălțime x Grosime</small> | <b>NF 240 x 71 x 9</b> | <b>240/115 x 71 x 9</b> | <b>240/115 x 71 x 9</b> |
| Greutate                                                   | <b>0,325 kg/buc</b>    | <b>0,42 kg/buc</b>      | <b>0,42 kg/buc</b>      |
| Nr buc / cutie                                             | <b>54</b>              | <b>20</b>               | <b>28</b>               |
| Nr cutii / palet                                           | <b>72</b>              | <b>66</b>               | <b>66</b>               |
| Necesar - fără rost                                        | <b>58,69 buc/mp</b>    | <b>14,08 buc/ml</b>     | <b>14,08 buc/ml</b>     |
| Necesar - rost 10 mm                                       | <b>49 buc/mp</b>       | <b>12,34 buc/ml</b>     | <b>12,34 buc/ml</b>     |

## Date tehnice

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Grupa de produse SR EN 14411:2012                | <b>Grupa A IIb-2.</b>   |
| Standardul de referință                          | <b>SR EN 14411:2012</b> |
| Absorbție de apă SR EN ISO 10545-3               | <b>6%&lt;Eb≤10%</b>     |
| Rezistența la îngheț SR EN ISO 10545-12          | <b>Rezistă</b>          |
| Conținut săruri solubile active SR EN 772-5:2002 | <b>Clasa S2</b>         |
| Rezistența la șoc termic SR EN ISO 10545-9       | <b>Rezistă</b>          |
| Reacția la Foc                                   | <b>Clasa A1</b>         |

## Recomandări la montaj

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adeziv recomandat | <b>Clasa C2TES1</b>                                                                                |
| Chit recomandat   | <b>Chit pentru rosturi mineral, hidrofoab, flexibil, cu uscare hidrolică, în stare semi-uscată</b> |

Având în vedere că este un produs natural, variațiile de nuanță și micile imperfecțiuni sunt caracteristici intrinseci.

La punerea în operă se recomandă utilizarea plăcilor provenite din mai multe cutii, pentru a obține un amestec omogen.

Pentru a asigura o uniformitate cromatică și un aspect estetic echilibrat, se recomandă ca, în etapa de montaj, plăcile ceramice să fie preluate alternativ din mai multe cutii.

Este indicat să achiziționați de la început întreaga cantitate necesară, asigurându-vă astfel că toate plăcile provin din același lot.

Montajul plăcilor de cărămidă aparentă trebuie realizat la o temperatură a aerului și a suportului cuprinsă între 5 și 30 °C.