



# 1 2 29

## EVO CERAMIC

Cărămidă destinată țeserii zidăriei realizate cu EVO CERAMIC 29 sau EVO CERAMIC 29 LM

### DATE TEHNICE

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensiuni                                                       | 115/290/238 mm             |
| Rezistență la transfer termic (R)                                | 1.49 m <sup>2</sup> K/W    |
| Conductivitate termică ( $\lambda_{10, \text{uscat, element}}$ ) | 0.195 W/mK                 |
| Rezistență medie la compresiune ( $f_{b,med}$ )                  | 7.5 N/mm <sup>2</sup>      |
| Volum de goluri                                                  | ≤ 55%                      |
| Greutate medie/buc                                               | cca. 6 kg                  |
| Densitate aparentă                                               | cca. 700 kg/m <sup>3</sup> |
| Reacția la foc                                                   | Clasa A1                   |
| Nr. bucăți/m <sup>3</sup> de zidărie (zidărie de 24 cm)          | 110 buc.                   |
| Nr. bucăți/m <sup>2</sup> de zidărie (zidărie de 24 cm)          | 32 buc.                    |

### MODALITATE DE LIVRARE

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)    | 144 buc./palet              |
| Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet | 1.305 m <sup>3</sup> /palet |