CERACON
CĂRĂMIDĂ APARENTĂ

MEGFIZETHETŐ | TARTÓS | ROMÁN

ON0105 Adatlap

Termékleírás

Kerámia falburkoló lap külső és belső falak burkolására, amelyet természetes agyagok extrudálásával és 1150 °C feletti hőmérsékleten történő égetésével állítanak elő.



Szín	**antracit**
Felület	**sima**

9 mm - es vastagság





	Kerámia lap	Sarkok	Sarokelemek
Termékkód	**ON0105**	**KON0105**	**ON010545**
Méret (mm) Hosszúság x Magasság x Vastagság	**NF 240 x 71 x 9**	**240/115 x 71 x 9**	**240/115 x 71 x 9**
Tömeg (kg/db)	**0,370** kg	**0,48** kg	**0,48** kg
Darabszám / doboz	**54**	**20**	**28**
Dobozszám / raklap	**72**	**66**	**66**
Anyagszükséglet db fugák nélkül	**58,69** db/ m^2	**14,08** db/ fm	**14,08** db/ fm
Anyagszükséglet db - 10 mm fugával	**49** db/ m^2	**12,34** db/ fm	**12,34** db/ fm

Műszaki adatok

Termékcsoport SR EN 14411:2012	**Csoport A IIb.**
Referenciaszabvány	**SR EN 14411:2012**
Vízfelvétel SR EN ISO 10545-3	**6%<Eb≤10%**
Fagyállóság SR EN ISO 10545-12	**Fagyálló**
Oldható aktív sótartalom SR EN 772-5:2002	**S2 Osztály**
Hősokkkal szembeni ellenállás SR EN ISO 10545-9	**Ellenálló**
Tűzvédelmi osztály	**A1 Osztály**

Beépítési javaslatok

Javasolt ragasztóanyag	**C2 TES1 Osztály**
Javasolt fugázó habarcs	**Ásványi, hidrofób, rugalmas, hidraulikusan száradó, félig száradó fugázó habarcs**

Mivel természetes termékről van szó, a kis színárnyalat-különbségek és a tökéletlenségek természetesek.

A beépítés során vegyen ki lapokat több dobozból, hogy homogén keveréket kapjon.

Kezdettől fogva vásárolja meg a szükséges mennyiséget, hogy azonos színű tételből származó lapokat használhasson.

A falburkoló lapok beépítését 5-30 °C közötti levegő- és aljzathőmérsékleten végezze.