


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. EVOCERAMIC 24 NF, P, Categoria I

- Cod unic de identificare al produsului tip:** EVOCERAMIC 24 NF
Element pentru zidărie din argilă arsă: P
- Utilizare preconizată:** în pereți de zidărie, stâlpi și pereți pentru zidărie protejată
Utilizare specifică: pentru zidării exterioare sau/și interioare, nestructurale tencuite (protejate împotriva penetrării apei)
- Fabricant:** CEMACON S.A.
Punct de lucru: strada Fabricii, nr. 1, loc. Recea, com. Virșolț, jud. Sălaj
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:** 2+
- a. Standard armonizat:** SR EN 771-1+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie.
Partea 1: Elemente pentru zidărie din argilă arsă.
b. Organism notificat: SRAC CERT S.R.L. București, a efectuat inspecția inițială a locului de producție și a controlului producției în fabrică, efectuează supravegherea, evaluarea, examinarea continuă și acceptarea controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică având numărul 2003-CPR - 995

Tip:		P	element pentru zidărie de argila arsă		
6. Performanța declarată:					
Caracteristici esențiale		UM	Performanța declarată		Standardul de încercări
Dimensiuni si tolerante				T1 R2	SR EN 772-16
Lungime:		mm	430	±8 6	SR EN 772-16
Latime:		mm	240	±6 5	SR EN 772-16
Inaltime:		mm	238	±6 5	SR EN 772-16
Toleranta:		clasa	T1		SR EN 772-16
Domeniu:		clasa	R2		SR EN 772-16
Planeitate a fetelor de asezare:		mm	NPD		-
Paralelism al fetelor de asezare:		mm	NPD		-
Configurație	Element cu goluri verticale cu sistem de nut și feder	-			-
	Grupa de produs:	-	G2		SR EN 1996-1-1+A1:2013
	Grosime pereti exteriori	mm	≥ 10		SR EN 772-16
	Grosime pereti interiori	mm	≥ 5		SR EN 772-16
	Volum de goluri:	%	≤ 55		SR EN 772-3
Rezistenta la compresiune	Categoria	-	I		SR EN 772-1
	Rezistența medie la compresiune	N/mm²	10		SR EN 772-1
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de asezare		-
Stabilitate dimensionala-dilatatare datorată umiditatii:		mm/m	NPD		-
Aderenta:		N/mm²	0,15		SR EN 998-2
Continut de saruri solubile active:		clasa	S0		SR EN 772-5
Reactia la foc		clasa	A1		2000/605/CE
Absorbție de apa:		%	NPD		SR EN 772-21
Permeabilitate la vapori de apa		-	5/10		SR EN 1745
Izolare acustică împotriva zgomotelor aeriene directe	Densitate aparentă în stare uscată	Kg/m³	725		SR EN 772-13
	Toleranțe	Clasa / %	D1	10	SR EN 772-16
	Configurație	-	A se vedea configurația		
Conductivitate termica λ10, uscat element		W/mK	0,243 metoda P3		SR EN 1745
Durabilitate: (rezistenta la inghet dezghet)		clasa	F0		SR EN 771-1
Substante periculoase		-	NPD		-

*NPD – nici o performanță determinată, domeniul de utilizare preconizat nu impune.

- Performanța produsului identificat mai sus, la punctul 1, este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus, la punctul 3.
Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Șologon
Director General

Cluj-Napoca
01.04.2024

