

Descriere

Bloc ceramic rectificat destinat realizării pereților interiori de compartimentare.
Grosimea de 15 cm asigură o soluție robustă și durabilă pentru compartimentările interioare, oferind în același timp avantajele zidăriei executate cu rosturi subțiri.

Utilizare

Pereți interiori, tencuiți, puși în opera cu mortar în strat subțire.

MAI RAPID.
MAI EFICIENT.
MAI PE PLUS.

AVANTAJE CHEIE



Precizie dimensională ridicată



Montaj rapid



Consum redus de mortar




Stabilitate crescută a compartimentărilor



Rezistență la foc EI 120



Sistem ceramic cu rosturi subțiri



EVO CERAMIC
15 NF
RECTIFICAT

DATE TEHNICE	
Dimensiuni L* l* h [mm]	500*150*249
Rezistența medie la compresiune normală pe fața de pozare f _{b,med} [N/mm²]*	7,5
Conductivitate termică λ _{10,dry} [W/mK]	0.288
Rezistență la transfer termic* R [m²K/W]	0.52
Volum de goluri %	55
Greutate medie/cărămidă cca.kg	14.82
Densitate aparentă kg/m³	770
Reacția la foc Clasa	A 1
Necesar cărămizi buc/mcz	53
Necesar cărămizi buc/mpz	8
Consum de mortar kg/mpz	0.72
Tip mortar folosit	*EVOPLUS ADEZIV (Mortar în pat subțire M10-T)
Calitate mortar (clasa) conform SR EN 998-2:2016	SR EN 998-2:2016
Mod de aplicare mortar	Doar pe rosturile orizontale (cu nut și feder, neportant)
REZISTENȚA LA FOC a peretelui de zidărie, cu mortar pentru rosturi subțiri (minute) tencuit min. 10mm pe ambele fețe	EI 120
netencuit	EI 120
Conținut de săruri solubile active Clasa	S0
Durabilitate (rezistența la îngheț / dezgheț) Clasa	F0
Coeficientul de transfer termic element de zidărie [W/mpK]	1.920

MODALITATE DE LIVRARE	
Livrare buc/palet	72
Paleți / camion pal/cam	21
Nr. m³ de zidărie / palet m³/palet	1.35

*Consumurile prezentate sunt valori teoretice rezultate din calcul geometric pentru blocuri ceramice rectificate cu îmbinare nut-feder, considerând aplicarea adezivului exclusiv pe rosturile orizontale și o grosime a rostului de 1 mm. Consumul efectiv poate varia în funcție de condițiile de șantier, metoda de aplicare, abaterile dimensionale ale elementelor și pierderile tehnologice.
* Valorile nu includ consumuri suplimentare pentru stratul de egalizare al primului rând de zidărie.
* Recomandări pentru montaj: utilizare rola aplicare mortar sau prin metoda imersiei.